

Masa niveladora monocomponente de secado normal, con rápida resistencia a la abrasión y compresión para preparar contrapisos porosos para recibir revestimientos elásticos





Mortero cementicio fino adecuado para nivelar y alisar, incluso en varias manos, con un espesor máximo de hasta 2 mm, sustratos nuevos o existentes, en piso y pared, lo que lo hace adecuados para recibir todo tipo de revestimiento; También adecuado en ambientes húmedos y en sustratos no absorbentes.

Algunos ejemplos de aplicación

- Para nivelar losas de hormigón y carpetas cementicias, pisos existentes de cerámica u hormigón.
- Para nivelar muros de hormigón, revoques cementicios, hormigón ligero, cerámicas existentes v vieios revoques.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Planiprep Contract es un mortero especial compuesto por cemento, arenas, resinas de sílice y aditivos clasificados y seleccionados según una fórmula desarrollada en los propios laboratorios de investigación de MAPEI.

Cuando **Planiprep Contract** se mezcla con agua, se convierte en una pasta tixotrópica que se puede fácilmente ser aplicada tanto en pisos como en paredes. Es posible para aplicarlo en espesores de hasta 2 mm por mano.

Una vez seco, forma una superficie particularmente lisa, especialmente adecuada para la colocación de revestimientos elásticos, con buena compresión,

flexión, hendidura y resistencia a la abrasión.

AVISOS IMPORTANTES

- No agregue agua una vez que la mezcla haya comenzado a fraguar.
- No agregue cal, cemento o yeso a la mezcla.
- En sustratos a base de anhidrita o yeso, aplique una primera capa de **Primer G** o **Eco Prim T Plus**.
- No utilizar a temperaturas inferiores a +5°C y superior a +35°C.
- En caso de instalación de pisos resilientes y/o revestimientos sensibles a la humedad, asegúrese de que el sustrato esté seco y no sujeto a humedad ascendente.

MODO DE APLICACIÓN Preparación del soporte

Los sustratos deben cumplir con las especificaciones contenidas en las normas aplicables para cada país. Los sustratos deben estar sanos y libres de todo rastro de polvo, partes sueltas o desprendidas, barniz, cera, aceite, óxido y yeso. Superficies cementicias que no son suficientemente solidas deben eliminarse o, cuando sea posible, consolidado con un sistema MAPEI adecuado (como Prosfas, Eco Prim PU 1K o Primer MF). Repare las grietas presentes en el sustrato con Eporip o Eporip SCR. Trate superficies de hormigón polvorientas o particularmente porosas con una imprimación adecuada como Primer G (1 parte de Primer G con 1-2 partes de agua por volumen) o Eco Prim T Plus



DATOS TÉCNICOS (valores característicos) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO Consistencia: polvo fino Color: gris **Densidad aparente:** 1.100 kg/m³ **EMICODE:** EC1 Plus - muy bajas emisiones DATOS DE APLICACIÓN (a +23°C - 50% H.R.) Proporción de la mezcla: 34-38 partes de con por 100 partes de Planiprep Contract (9-9,5 I de agua por bolsa de 25 kg) Espesor por mano: hasta 2 mm por mano Densidad de la mezcla: 1.700 kg/m³ pH de la mezcla: > 12 Temperatura de aplicación: de +5°C a + 35°C Tiempo de trabajabilidad: aprox. 2 h Tiempo del fraguado: aprox. 3-4 h Transitabilidad para tráfico peatonal: de 4 a 12 h Tiempo de espera antes de la colocación de pisos: aprox. 24 h Resistencia a la compresión (N/mm²): después de 28 días: 25 Resistencia a la flexión (N/mm²): después de 28 días: 6.0 Resistencia a la abrasión Abrasímetro Taber (muela H22 - 500 g - 200 giros)

2

(1 parte de **Eco Prim T Plus** con 3 partes de agua por volumen) para consolidar el polvo e igualar la absorbencia del sustrato. Las carpetas de anhidrita solo se pueden nivelar con **Planiprep Contract** después de lijar la superficie y aplicando una imprimación adecuada (como **Primer G** o **Eco Prim T Plus** aplicado puro o diluido 1: 1 con agua).

expresado como perdida de peso (g):

después de 28 días:

Preparación de la mezcla

Prepare el producto con una mezcladora mecánica de baja velocidad, vierta en un recipiente que contiene aprox. 9-9,5 litros de agua limpia (34-38% de agua) una bolsa de 25 kg **Planiprep Contract** para obtener un mezcla homogénea y sin grumos. Más grandes cantidades de **Planiprep Contract** pueden ser

preparadas en mezcladores adecuados. Antes de aplicarlo, deje reposar la mezcla algunos minutos.

La mezcla permanece trabajable durante 2 horas.

Aplicación de la mezcla

Aplicar **Planiprep Contract** en una o más capas con llana de metal.
Espere 2-3 horas entre cada capa.
El tiempo de secado puede variar significativamente según el espesor aplicado, la temperatura, ventilación, humedad ambiental y absorción del sustrato.

Limpieza

Mientras aún está fresco, **Planiprep Contract** puede limpiarse de herramientas

con agua..

CONSUMO

1,25 kg/m² por mm de espesor.

PRESENTACIÓN

Está disponible en bolsas de 25 kg.

ALMACENAMIENTO

Cuando se almacena en un lugar seco, **Planiprep Contract** se mantiene durante al al menos 12 meses..

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIAS

Las informaciones y prescripciones anteriores, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación mediante aplicaciones prácticas. Por tanto, quien tenga intención de usar este

producto, debe de asegurarse de antemano que es adecuado para la utilización prevista. En cualquier caso el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

La versión actualizada de la ficha técnica está disponible en la web www.mapei.com.ar.

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser copiado en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no complementará o reemplazará los requisitos de esta Ficha Técnica vigente en el momento de la instalación del producto MAPEI.

La Ficha de Datos Técnicos más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.com.ar CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en la web de Mapei www.mapei.com.ar y www.mapei.com





